

Caratteristiche Tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

Gres porcellanato Porcelain stoneware Grès cérame Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung		Non gelivo Frost-proof Non gèlifs Frostsicher	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max		
		Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max		
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max		
		Planarità / Lenght and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max		
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		Naturale ≥ 4	Lappato ≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile		Nessuna Variazione	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6		Naturale 6-8	Lappato 6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar		Resiste Resistant	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area		Superficie naturale Natural surface in R9	out R11

Cotto Petrus srl

Via Molino 4 42014 Roteglia di Castellarano RE Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 Fax +39 0536 851118

www.ceramicatrial.it info@ceramicatrial.it

04

C A T A L O G O
A G G I O R N A M E N T O

Replay
Vision
Emotion
Tavellone
Cambridge
Oxford

Cotto  Petrus
TRIALCERAMICA





RPL021 € 86,00 mq ■
Replay White PEI IV
81x81 RTT 3 



RPL031 € 86,00 mq ■
Replay White PEI IV
60x120 RTT 2 



RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Replay Carta da Parati PEI IV
60x120 RTT 2 



RPL024 € 86,00 mq ■
Replay Sand PEI IV
81x81 RTT 3 




RPL034 € 86,00 mq ■
Replay Sand PEI IV
60x120 RTT 2 



RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Replay Carta da Parati PEI IV
60x120 RTT 2 



RPL011 € 56,00 mq ■
Replay White PEI IV
60x60 RTT 5 




RPL001 € 48,00 mq ■
Replay White PEI IV
30x60 RTT 7 



RPL050 € 180,00 mq ■
Mosaico 5x5 Replay White + Sand PEI IV
31x31 12 



RPL014 € 56,00 mq ■
Replay Sand PEI IV
60x60 RTT 5 



RPL004 € 48,00 mq ■
Replay Sand PEI IV
30x60 RTT 7 



RPL050 € 180,00 mq ■
Mosaico 5x5 Replay White + Sand PEI IV
31x31 12 





RPL022 € 86,00 mq ■
Replay Crete PEI IV
81x81 RTT 3 




RPL032 € 86,00 mq ■
Replay Crete PEI IV
60x120 RTT 2 




RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Replay Carta da Parati PEI IV
60x120 RTT 2 



RPL012 € 56,00 mq ■
Replay Crete PEI IV
60x60 RTT 5 



RPL002 € 48,00 mq ■
Replay Crete PEI IV
30x60 RTT 7 



RPL040 € 180,00 mq ■
Mosaico 5x5 Replay Crete + Smoke PEI IV
31x31 12 



RPL023 € 86,00 mq ■
Replay Smoke PEI IV
81x81 RTT 3 




RPL033 € 86,00 mq ■
Replay Smoke PEI IV
60x120 RTT 2 




RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Replay Carta da Parati PEI IV
60x120 RTT 2 




RPL013 € 56,00 mq ■
Replay Smoke PEI IV
60x60 RTT 5 



RPL003 € 48,00 mq ■
Replay Smoke PEI IV
30x60 RTT 7 



RPL040 € 180,00 mq ■
Mosaico 5x5 Replay Crete + Smoke PEI IV
31x31 12 






Replay Smoke / Decoro Replay Carta da Parati

Replay Sand / Decoro Replay Carta da Parati



pezzi speciali special trims pièces spéciales



Battiscopa 7,2x60	20	
RPL041 Replay White	€ 8,80 pz	☐
RPL042 Replay Crete	€ 8,80 pz	☐
RPL043 Replay Smoke	€ 8,80 pz	☐
RPL044 Replay Sand	€ 8,80 pz	☐

pesi e misure weight and sizes poids et mesures gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	40	50,40	913,20
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 RTT	10 mm	3	1,44	30	30	43,20	950
81x81 RTT	10 mm	2	1,97	42	28	55,16	1180
Mosaico 31x31	9 mm	12	1,15	20			
Battiscopa 7,2x60		20	12 ml/collo				